

LEVANYL® Braun HS-LF

Colour Index	Teil I	Mischung aus Pigment Orange 34 / Pigment Yellow 74 / Pigment Black 7
	Teil II	21115 / 11741 / 77266
Zusammensetzung	wässrige, lösemittelfreie, organische Pigmentpräparation	
Sicherheitsdatenblatt	154931	
Lieferform	fließfähige, pump- und dosierbare Paste	
Farbtoleranz (CIELab)	DE max. 1,0 (Nuance unterliegt visuell starken Schwankungen)	
Farbstärketoleranz	95,0 – 105,0 %	
Dichte (23°C)	1,10 – 1,20 g/cm ³	
Haupteinsatzgebiet	Farbe & Lack, Holzschutzmittel	
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Lieferung Werk LANXESS Deutschland GmbH	
Pigmentgehalt	ca. 38 %	
Tensidtyp	nicht ionisch	
pH Wert	6,0 – 8,0; Lieferform	(in Anlehnung an DIN ISO 787-9)
Viskosität (23°C)	max. 1000 mPa s (D = 70 s ⁻¹) DIN 53019	

Hinweise für den Gebrauch

Vor jedem Gebrauch aufrühren und die Gebinde nach dem Gebrauch wie-der verschließen.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schulrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Rhein Chemie Additives
Kennedyplatz 1
50569 Köln, Deutschland
<http://rch.lanxess.com>